

# Baunit GleMa I Plus

## Известковая шпатлёвка



<b>Продукт</b>	Сухая шпаклевочная смесь для высококачественной финишной отделки для внутренних работ.
<b>Состав</b>	Мелкодисперсный известняковый наполнитель, известь, добавки.
<b>Свойства</b>	Паропроницаемая шпаклёвка для внутренних работ на минеральном вяжущем, легко наносится, образует гладкую поверхность.
<b>Применение</b>	Для сплошного и частичного шпаклевания типичных строительных оснований: бетонных поверхностей, известково-цементных, гипсовых штукатурок. Также для заполнения щелей и швов гипсокартонных плит. Не применяется как основа под плитку.
<b>Технические данные</b>	Зернистость: 0,1 мм Плотность сухой смеси: ~ 1000 кг/м <sup>3</sup> Расход воды: ~ 9- 10л / на мешок шпатлёвки Минимальная толщина слоя: 1 мм Общая максимальная толщина: 3 мм Расход материала: 1-2 кг/м <sup>2</sup> при толщине слоя 1-2 мм
<b>Классификация по категориям в соответствии с законом о нормах содержания вредных веществ</b>	Символ риска: Xi вызывает раздражение  R 36: Раздражает глаза R 38: Раздражает кожу R 43: Вызывает раздражение при соприкосновении с кожей  S 2: Хранить вдали от детей S 24: Избегать попадания на кожу S 25: Избегать попадания в глаза S:26 При попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу  S 27: Сразу снять грязную, пропитанную одежду S 28: При попадании на кожу сразу смыть водой S 37: Носить соответствующие защитные перчатки  В схватившемся состоянии продукт не опасен.
<b>Хранение</b>	Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном помещении, на деревянных поддонах.
<b>Контроль качества</b>	Внутрифирменный контроль в заводских лабораториях.
<b>Форма поставки</b>	Мешок 25кг.
<b>Основание</b>	Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, обеспыленным, впитывающим, без выцветов, немелящим, неосыпающимся, прочным.

Основания соответствующие указанным выше требованиям не требуют укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (напр. закрепляющей пропиткой Baunit PutzFestiger). Разнородные основания необходимо загрунтовать Baunit SaugAusgleich.

Перед нанесением шпатлёвки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами.

Новые штукатурки перед нанесением шпатлёвки Baunit GleMa I Plus должны твердеть необходимое время.

### **Приготовление шпатлёвки**

В около 10 л воды постепенно добавлять содержимое мешка (25кг) Baunit GleMa I Plus. Хорошо перемешивать с помощью тихоходной мешалки или вручную. Оставить массу на 5-10 мин, а затем вновь тщательно перемешать. Использовать в течение 12 часов.

### **Нанесение**

Основание перед нанесением известковой шпатлёвки необходимо увлажнить. Известковую шпатлёвку Baunit GleMa I Plus наносить шпателем из нержавеющей стали. Толщина одного слоя - 1 мм. При необходимости шпатлевка наносится многослойно. Общая максимальная толщина – 3 мм. Время межслойной сушки ~6 часов. Перед нанесением последующих слоев шпатлевки основание смачивается. Поверхности со свеженанесённой шпатлёвкой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней путем смачивания.

После затвердевания последнего слоя поверхность обрабатывается мелкой шлифовальной бумагой.

Время твердения шпатлёвки перед нанесением последующих материалов составляет 1 день на каждый 1мм толщины шпатлевки, но не менее 3 дней.

### **Общие указания**

Во время нанесения и процесса твердения температура воздуха, основания и материала должна быть не менее +5°C. Прямой обогрев зашпатлёванных поверхностей не допускается. При использовании отопительных приборов, в особенности газовых, необходимо предусмотреть хорошую вентиляцию (карбонизация!).

#### **Отделочные покрытия:**

После высыхания (карбонизации) поверхность может быть окрашена или оклеена. Рекомендуются предварительное грунтование соответствующей грунтовкой.